



## FAST F - AW Innenakrylfarbe



### ANWENDUNGS-

**FAST F-AW** ist eine Akrylfarbe, die sich besonders gut zur Bemalung von Zement-, Zementkalkputzen, dünn-schichtigen Mineral- und Dispersionsputzen, sowie Untergründen aus Beton, Gips, Gipskarton- und Asbestzementplatten eignet. Sie ist ausschließlich im Innenbereich anzuwenden.

### EIGENSCHAFTEN

**FAST F-AW** ist eine matte Farbe von hohem Deckungsvermögen, auf Akrylharzbasis. Sie ist gemäß PN-C-81914 waschbeständig und kann je nach Wunsch laut der Farbenpalette C-90 gefärbt werden. Sie ist geruchsarm.

### UNTERGRUND-

Der Untergrund soll sauber, trocken, fett- und staubfrei sein. Risse und Defekte sind auszubessern und zu überbrücken. Die Farbe auf feste und dichte Untergründe auftragen. Für Bemalung vorgesehene Oberflächen sorgfältig entstauben und mit Wasser abspülen. Mit Kreide bemalte Wände und lose Untergründe abwaschen und mit Tiefgrundierkonzentrat **FAST GRUNT G** grundieren. Gipskartonplatten sind unbedingt mit einem der **FAST**-Grundanstriche (**FAST GRUNT G** oder **GRUNT U**) zu grundieren.

### VORBEREITUNG

Vor dem Einsatz sorgfältig verrühren. Bei der ersten Schicht darf die Farbe bis 10% verwässert werden. Die zweite Schicht unverdünnt auftragen. Die Farbe mit Roller, Pinsel oder spritzend bei der Luft- und Untergrundtemperatur zwischen +5°C und +25°C auftragen. Trocknungszeit ca. 2 Stunden. Folgende Beschichtungen sind frühestens nach 4 Stunden aufzutragen.

### GEBRAUCHS-

Laut der Wandfarbenbemalen-Technologie handeln.

### ERGIEBIGKEIT

Ca. 0,10 - 0,12 l/m<sup>2</sup> je Schicht, abhängig von Saugfähigkeit und Porosität des Untergrundes

### LAGERUNG

Originalverpackt bei der Temperatur zwischen +5°C und +25°C lagern und transportieren.

### TECHNISCHE DATEN

Untergrundtemperatur	<b>von +5°C bis +25°C</b>
Nutzung der Fläche	<b>nach 24 Stunden</b>
Trocknungszeit	<b>mindestens 2 Stunden</b>

### LIEFERFORM

Plastikeimer 4 l, 10 l  
Palette: 512 kg in Plastikeimern je 4 l (80 St.)  
704 kg in Plastikeimern je 10 l (44 St.)

### NORMEN

Hergestellt gemäß: PN-C-81914:2002

Das hygienische Attest des Polnischen Instituts für Hygiene Nr. HK/B/0278/01/2001

**ZUR BEACHTUNG**

In der Katalogskarte empfohlene und angegebene Anwendungsbereich und Gebrauchsanweisung des Produktes entheben den Ausführer der Pflicht nicht, die Arbeiten den Baukunst- und Arbeitsschutz-Maßnahmen zufolge auszuführen. P.W.FAST garantiert und haftet für stets gleichbleibend hohe Qualität des Produktes, hat dagegen keinen Einfluss auf seine Verarbeitung und die Arbeitsbedingungen, unter denen es angewendet wird.

Frische Zementkalkputze und bereits fertiggestellte Armierungsschichten in Wärmedämmverbundsystemen müssen mindestens 6 Wochen reif sein, bevor sie bemalt werden. Werkzeuge mit Wasser reinigen.