



## **FAST GB 1** Klebemörtel für Porenbetonblocksteine

**ANWENDUNGS-** Dank seiner Eigenschaften eignet sich der Klebemörtel **FAST GB1** ausgezeichnet zum Mauern der Wände aus Porenbetonblocksteinen.

**EIGENSCHAFTEN** Der Klebemörtel **FAST GB1** ist ein feinschichtiger Zementpolymermörtel, der wasserdicht und frostsicher ist. Er zeichnet sich durch besonders gute Haftung und Klebefähigkeit allerlei Elemente aus Porenbeton aus.

**UNTERGRUND-** **FAST GB1** ist auf glatte, geschliffene und saubere Oberflächen der Porenbetonblocksteine aufzutragen.

**VORBEREITUNG** Den Sackinhalt in einen Behälter mit ca. 5 l Wasser (auf 25 kg trockenen Produktes) durchrührend einstreuen und zur gleichmäßigen, knollenfreien Masse anrühren. Der Gebrauch von einem langsamlaufenden Bohrmaschinenquirl ist dabei besonders empfehlenswert. Die Masse ca. 5 Minuten stehen lassen und direkt vor dem Einsatz nochmals gut verrühren. Auf diese Weise angemachter Mörtel innerhalb von 2 Stunden verarbeiten. Den Mörtel mit der Zahn- oder Glättekelle auf den Blockstein auftragen und ihn sofort ausrichten. Korrekturzeit für das Ausrichten der Blocksteine beträgt 10 Minuten. Den Blockstein nach dem Hinlegen mit dem Gummihammer einschlagen. Den Mörtelüberschuss zart mit der Kelle entfernen (auf Seitenoberfläche des Blocksteins nicht verschmieren).

**GEBRAUCHS-**

**ERGIEBIGKEIT** Verbrauch von 25 kg trockenen Produktes (bei ca. 2,5 mm Klebeschichtstärke)

- Blocksteinstärke 12 cm ca. **7,20 m<sup>2</sup>**
- Blocksteinstärke 24 cm ca. **3,60 m<sup>2</sup>**
- Blocksteinstärke 36 cm ca. **2,40 m<sup>2</sup>**

**LAGERUNG** Originalverpackt auf Paletten, trocken lagern.  
Innerhalb von 12 Monaten ab Herstellungsdatum verbrauchen.

**TECHNISCHE DATEN**

Mischungsverhältnisse	<b>ca. 5 l Wasser auf 25 kg trockenen Produktes</b>
Verarbeitungszeit	<b>bis 2 Stunden</b>
Korrekturzeit	<b>ca. 10 Minuten</b>
Haftfähigkeit	<b>mindestens 0,15 Mpa</b>
Druckfestigkeit	<b>mindestens 5 MPa</b>
Biegefestigkeit	<b>mindestens 2 MPa</b>
Untergrund- und Umgebungstemperatur	<b>von +5°C bis +25°C</b>
Die größte und kleinste Schichtstärke	<b>von 2 bis 10 mm</b>



## FAST GB 1

### Klebemörtel für Porenbetonblocksteine

- LIEFERFORM** Sack 25 kg  
Palette: 1050 kg in Säcken je 25 kg (42 St.)
- NORMEN** Hergestellt gemäß PN-EN-998-2:2004  
Das hygienische Attest des Polnischen Instituts für Hygiene Nr. HK/B/0776/01/2004
- ZUR BEACHTUNG** In der Katalogskarte empfohlene und angegebene Anwendungsbereich und Gebrauchsanweisung des Produktes entheben den Ausführer der Pflicht nicht, die Arbeiten den Baukunst- und Arbeitsschutz-Maßnahmen zufolge auszuführen. P.W.FAST garantiert und haftet für stets gleichbleibend hohe Qualität des Produktes, hat dagegen keinen Einfluss auf seine Verarbeitung und die Arbeitsbedingungen, unter denen es angewendet wird.