



FAST ZT

remontowo - wykończeniowa zaprawa tynkarska

- ZASTOSOWANIE** Zaprawa **FAST ZT** jest gotową zaprawą tynkarską, przeznaczoną do wykonywania robót budowlanych oraz remontowo - wykończeniowych. Dzięki specjalnie dobranym składnikom może być wykorzystywana do wykonywania obrzutki pod tynki oraz narzutu dla tynków.
- WŁAŚCIWOŚCI** **FAST ZT** jest gotową do użycia, suchą mieszanką składników mineralnych oraz dodatków uszlachetniających. Uniwersalna zaprawa tynkarska **FAST ZT** może być wykorzystywana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Jest wodo- i mrozoodporna. Zaprawa ta jest łatwa w stosowaniu, cechuje ją dobra przyczepność oraz wysoki stopień plastyczności.
- PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA** Zaprawa tynkarska **FAST ZT** może być stosowana na podłożach wykonanych z cegły, pustaków ceramicznych, betonu, płyt wiórowo-cementowych, a także może być nakładana na powierzchniach gipsowych i gipsowo-betonowych. Podłoża powinny być wolne od zanieczyszczeń takich jak pyły, tłuszcze, bitumy, resztki starych farb itp. Z podłoża należy usunąć wszystkie stare, osypujące się warstwy, mogące osłabić przyczepność zaprawy. Przed rozpoczęciem nakładania tynku, powierzchnie należy zwilżyć wodą.
- PRZYGOTOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA** Zawartość opakowania wsypać do 5,0 – 7,5 l czystej wody i dokładnie wymieszać za pomocą wiertarki wolnoobrotowej lub ręcznie, aż do uzyskania konsystencji jednorodnej masy bez grudek. Tak przygotowaną zaprawę należy nanosić na wcześniej przygotowane podłoże kielnią, zbierając ewentualny nadmiar zaprawy pacą styropianową lub drewnianą. Zacieranie tynku należy wykonać przed zbytnim przesuszeniem tynku. Prace powinny być wykonywane przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C.
- WYDAJNOŚĆ** Średnie zużycie dla warstwy o grubości 10 mm wynosi 1,20-1,60 m²/25 kg zaprawy.
- PRZECHOWYWANIE** Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, na paletach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.
- DANE TECHNICZNE** Właściwa ilość wody potrzebna do uzyskania odpowiedniej konsystencji:
- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| - obrzutka | 6,50-7,50 l |
| - narzut | 5-6 l |
| Czas roboczy zaprawy | około 4 godziny |
| Klasa zaprawy | M4 |
| Temperatura podłoża i otoczenia | od +5°C do +25°C |
- OPAKOWANIE** Worek 25 kg.
Paleta: 1050 kg w workach 25 kg (42 szt.)
- NORMY** Wyprodukowano zgodnie z: PN-B-10109:1998
- UWAGA** Produkt zawiera cement. W przypadku kontaktu produktu z oczami należy obficie przemyć je wodą i skonsultować się z lekarzem.
- Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany.