WYRÓB BUDOWLANY
CERTYFIKAT ZGODNOŚCI
Nr ITB - 0790/W/04
Nr ITB - 0791/W/04

FAST

# FAST BARANEK

## mineralischer Edelputz mit Struktur der Schafwolle

**ANWENDUNGS-**

Der Mörtel **FAST BARANEK** dient zum dünnschichtigen Handverputzen der Wandflächen innen und außen. Er kann auf jedem Mineraluntergrund, der entsprechend fest und glatt ist, wie Zement-, Zementkalkputz, Beton, Armierungsschicht in Wärmedämmverbundsystemen **FAST**, angewendet werden.

**EIGENSCHAFTEN**

Der Mörtel **FAST BARANEK** ist ein trockenes Mineralgemisch mit Zusatz von ausgelesenem Quarzzuschlagstoff und Plastifiziermitteln, die das Auftragen des Verputzes erleichtern und seine Haftfähigkeit auf dem Untergrund verbessern. Er charakterisiert sich durch hohe Dampfdurchlässigkeit und Wasserbeständigkeit nach dem völligen Abbinden.

**PUTZGRUNDVORB**

Der Putzgrund soll glatt, fest, trocken und frei von allerlei Verunreinigungen, die die Haftfähigkeit des Verputzes schwächen, wie Staub, Kalk, Fett, Reste von alten Farbanstrichen, sein. Um die Saugfähigkeit zu schwächen, ist der Untergrund mit einem der **FAST**-Grundanstriche zu grundieren. Um die Haftfähigkeit des Verputzes unabhängig von Untergrundart zu erhöhen, ist der Putzgrund vor jedem Auftragen des Verputzes mit **FAST GRUNT M** zu grundieren.

**VORBEREITUNG**

Den Sackinhalt mit ca. 5 l sauberem Wasser mechanisch zur gleichmäßigen, knollenfreien Masse mit beabsichtigter Konsistenz anrühren. **Auf diese Weise angeteigte Masse 10 Minuten stehen lassen und wieder sorgfältig durchrühren.** Innerhalb von 1 Stunde verwenden. Den Putzgrund entsprechend zuvor vorbereiten und grundieren. Den

**GEBRAUCHS-**

Putzmörtel dünnschichtig auf Korngröße mit Reibebrett aus Nirostahl auftragen. Nach kurzer Zeit, die von Auftragenbedingungen abhängig ist, kann mit der Strukturierung des Verputzes mit Plastikreibebrett begonnen werden. Den Putz kreisförmig verreiben. Den Verputz laut der „Nass-in-Nass"-Methode auftragen. Wird die Masse inzwischen dick, ist sie ohne Zusatz von Wasser wieder kräftig durchzurühren. Saubere Werkzeuge und Behälter gebrauchen. Während der Verarbeitung die Witterungsverhältnisse beachten d.h. direkte Sonneneinwirkung und zu hohe Luftfeuchte vermeiden.
**Lufttemperatur zwischen +5ºC und +25ºC. Trockenzeit von 12 bis 36 Stunden.**
**Das Bemalen des Verputzes mit Akrylfarben darf frühestens nach 4 Wochen seit Auftragen, mit Silikatfarben nach Trocknung des Verputzes begonnen werden.**

**ERGIEBIGKEIT**

Zirka: **2,25 kg/m$^2$ bei Korngröße 2,00 mm**
**3,00 kg/m$^2$ bei Korngröße 2,50 mm**
**3,85 kg/m$^2$ bei Korngröße 3,00 mm**

**LAGERUNG**

Originalverpackt auf Paletten, trocken, bei der Temperatur zwischen +5ºC und +25ºC lagern.
Innerhalb von 12 Monaten ab Herstellungsdatum verbrauchen.

**TECHNISCHE DATEN**

| | |
|---|---|
| Mischungsverhältnisse | **5,00 bis 5,50 l auf 25 kg trockenen Produktes** |
| Dichte in trockenem Zustand | **1,50 kg/dm$^3$** |
| Verarbeitungszeit | **ca. 1 Stunde** |
| Offene Zeit | **ca. 20 Minuten** |
| Haftfähigkeit | **mindestens 0,30 Mpa** |
| Untergrund- und Umgebungstemperatur | **von +5ºC bis +25ºC** |
| Temperaturbeständigkeit | **von –20ºC bis +60ºC** |

**LIEFERFORM**

Sack 25 kg
Palette: 1050 kg in Säcken je 25 kg (42 St.)

**NORMEN**

Die technische Zustimmung ITB – AC 020: AT-15-3513/2005, AT-15-6141/2005
Das hygienische Attest des Polnischen Instituts für Hygiene Nr. HK/B/0595/02/2003

WYRÓB BUDOWLANY
CERTYFIKAT ZGODNOŚCI
Nr ITB - 0790/W/04
Nr ITB - 0791/W/04

FAST

# FAST BARANEK

## mineralischer Edelputz mit Struktur der Schafwolle

**ZUR BEACHTUNG** In der Katalogskarte empfohlene und angegebene Anwendungsbereich und Gebrauchsanweisung des Produktes entheben den Ausführer der Pflicht nicht, die Arbeiten den Baukunst- und Arbeitsschutz-Maßnahmen zufolge auszuführen. P.W.FAST garantiert und haftet für stets gleichbleibend hohe Qualität des Produktes, hat dagegen keinen Einfluss auf seine Verarbeitung und die Arbeitsbedingungen, unter denen es angewendet wird.

**Bestandteil der Wärmedämmverbundsysteme FAST SM, FAST W und FAST W-G.**