FAST EXTRA PLUS

Klebemörtel von erhöhter Haftfähigkeit und Elastizität für Fliesen und Terrakotta auf verformbare und kritische Untergründe Typ C 2TE

ANWENDUNGS-

Der Klebemörtel **FAST EXTRA PLUS** ist dank seiner Eigenschaften besonders für das Ankleben der Fliesen und Terrakotta, Fassade- und Klinkerfliesen auf allerlei Untergründen innen und außen (Beton, Hohlstein, Ziegel, Zement-, Zementkalkputz, Gipskartonplatten, alter Fliesenbelag, Terrazzo, Gasbeton, Steinfassadefliesen außer Marmor) geeignet.
Dank großer Elastizität ist es besonders zum Verfliesen der beheizten Fussböden, Balkons, Terrassen, Treppen und Gresfliesen auf oben erwähnte Untergründe im Innen- und Außenbereich zu empfehlen.

EIGENSCHAFTEN

Der Klebemörtel **FAST EXTRA PLUS** ist ein trockenes Mineralgemisch mit synthetischen Polymeren modifiziert, das frostsicher und wasserdicht ist. Da er von erhöhter Elastizität und Haftfähigkeit ist, ist er auf verformbaren und kritischen Untergründen anwendbar.

UNTERGRUND-

Der Untergrund soll glatt, fest, trocken und frei von allerlei Verunreinigungen sein, die die Haftfähigkeit des Mörtels schwächen, wie Staub, Kalk, Fett, Reste von alten Farbanstrichen, Um die Haftfähigkeit zu erhöhen und den Staubgehalt zu entfernen, sind die Oberflächen mit **FAST GRUNT U** oder **FAST GRUNT G** zu grundieren.
Der Mörtel ist auf folgende Untergründe aufzutragen:
- Zement- und Zementkalkputze nach mindestens 28 Tagen
- Zementestriche nach mindestens 28 Tagen
- Beton nach mindestens 3 Monaten
- Untergründe aus extrudiertem Styropor (Tragelemente unter Fliesen) – können nicht grundiert werden.

Die Unebenheiten des Untergründes bis 8 mm können ein Tag zuvor mit **FAST EXTRA PLUS** ausgeglichen werden.

VORBEREITUNG

Den Sackinhalt in einen Behälter mit ca. 4,5 l Wasser (auf 25 kg trockenen Produktes) einstreuen und zur gleichmäßigen, knollenfreien Paste anrühren. **Ca. 10 Minuten stehen lassen und direkt vor dem Einsatz nochmals gut verrühren (Wasser nicht zugießen).**

GEBRAUCHS-

Auf diese Weise angemachter Mörtel innerhalb von 3 bis 3,5 Stunden verarbeiten. Das Verfliesen wird mit dem Auftragen der Kleberschicht mit der glatten Seite des Reibebrettes begonnen. Den Überschuss mit der kammartigen Seite des Reibebrettes entfernen. Die Zahngröße des Reibebrettes ist von der Art und Größe der Fliesen abhängig. Den Klebermörtel während des Verfliesens jede halbe Stunde verrühren.
Abhängig von Temperatur und relativer Luftfeuchte darf die Fugenmasse frühestens nach 48 Stunden seit Einlegen der Keramik eingebracht werden.

ERGIEBIGKEIT

Verbrauch von 25 kg trockenen Produktes:
- **ca. 12 m^2 Durchkämmen 5 mm**
- **ca. 6 m^2 Durchkämmen 10 mm**

LAGERUNG

Originalverpackt auf Paletten, trocken, bei der Temperatur zwischen +5ºC und +25ºC lagern. Innerhalb von 12 Monaten ab Herstellungsdatum verbrauchen.

TECHNISCHE DATEN

Mischungsverhältnisse	**4,50 bis 5,00 l Wasser auf 25 kg trockenen Produktes**
Verarbeitungszeit	**von 3 bis 3,5 Stunden**
Offene Zeit	**ca. 25 Minuten**
Untergrund- und Umgebungstemperatur	**von +5ºC bis +25ºC**
Temperaturbeständigkeit	**von –20ºC bis +60ºC**
Verfugen	**frühestens nach 48 Stunden**
Die größte und kleinste Schichtstärke	**von 2 bis 10 mm**
Haftfähigkeit	**mindestens 1,00 Mpa**
Verbrauch	**2-4 kg/m^2 (der praktische Verbrauch hängt von der Ebenheit des Untergründes und Art der Fliesen ab)**

LIEFERFORM

Sack 25 kg Palette: 1050 kg in Säcken je 25 kg (42 St.)

NORMEN

Hergestellt gemäß PN-EN 12004:2002
Das hygienische Attest des Polnischen Instituts für Hygiene Nr. 2/B-699/97

http://www.fast.zgora.pl email: biuro@fast.zgora.pl tel. +48 68 328 62 00 fax. +48 68 328 62

FAST EXTRA PLUS

Klebemörtel von erhöhter Haftfähigkeit und Elastizität für Fliesen und Terrakotta auf verformbare und kritische Untergründe Typ C 2TE

ZUR BEACHTUNG In der Katalogskarte empfohlene und angegebene Anwendungsbereich und Gebrauchsanweisung des Produktes entheben den Ausführer der Pflicht nicht, die Arbeiten den Baukunst- und Arbeitsschutz-Maßnahmen zufolge auszuführen. P.W.FAST garantiert und haftet für stets gleichbleibend hohe Qualität des Produktes, hat dagegen keinen Einfluss auf seine Verarbeitung und die Arbeitsbedingungen, unter denen es angewendet wird.