WYRÓB BUDOWLANY
CERTYFIKAT ZGODNOŚCI
Nr ITB - 0790/W/04

FAST

FAST KORNIK-AKRYL

dünnschichtige Akrylputzmasse

ANWENDUNGS-

Die Putzmasse **FAST KORNIK-AKRYL** dient zum dünnschichtigen Handverputzen der Wandflächen innen und außen. Sie kann auf jedem Mineraluntergrund, der entsprechend fest und glatt ist (Zement-, Zementkalkputz, Beton, Armierungsschicht in Wärmedämmverbundsystemen FAST) angewendet werden.

EIGENSCHAFTEN

FAST KORNIK-AKRYL ist ein gebrauchsfertiges Produkt auf Akryldispersionsbasis, das in Form von Paste erhältlich ist. Es charakterisiert sich sowohl durch erhöhte Beständigkeit gegen Luftverschmutzungen als auch durch große Haltbarkeit und Abwaschbarkeit. Es ist dampfdurchlässig und wasserabweisend. In reichhaltiger Farbenpalette erhältlich

PUTZGRUND-

Der Putzgrund soll glatt, fest, trocken und frei von allerlei Verunreinigungen, die die Haftfähigkeit des Verputzes schwächen, wie Staub, Kalk, Fett, Reste von alten Farbanstrichen, sein. Um die Saugfähigkeit zu schwächen, ist der Untergrund mit einem der **FAST**-Grundanstriche zu grundieren. Um die Haftfähigkeit des Verputzes unabhängig von Untergrundart zu erhöhen, ist der Putzgrund vor jedem Auftragen des Verputzes mit **FAST GRUNT M** zu grundieren.

VORBEREITUNG

GEBRAUCHS-

Vor dem Auftragen des Verputzes den Inhalt jeder Verpackung mit langsamlaufender Bohrmaschine mit dem Ziel durchrühren, die gleichmäßige Konsistenz zu erreichen. Ist die Masse zu trocken, ist der Zusatz von 100g bis 150g Wasser zulässig. Den Putzgrund zuvor entsprechend vorbereiten und grundieren. Die Putzmasse dünnschichtig auf Korngröße mit Reibebrett aus Nirostahl auftragen. Nach kurzer Zeit, die von Auftragenbedingungen abhängig ist, kann mit der Strukturierung des Verputzes mit Plastikreibebrett begonnen werden. Den Putz in alle Richtungen verreiben. Den Verputz laut der „Nass-in-Nass"-Methode auftragen. Saubere Werkzeuge und Behälter gebrauchen. Während der Verarbeitung die Witterungsverhältnisse beachten d.h. direkte Sonneneinwirkung, Regen und zu hohe Luftfeuchte vermeiden.
Umgebungstemperatur zwischen +5ºC und +25ºC.
Trockenzeit von 12 bis 48 Stunden.
Die Eimerinhalte miteinander vermischen, um die Unterschiede zwischen Farbtönen zu vermeiden.

ERGIEBIGKEIT

Zirka: **2,80 kg/m^2 bei Korngröße 2 mm**
3,50 kg/m^2 bei Korngröße 3 mm
4,30 kg/m^2 bei Korngröße 4 mm

LAGERUNG

Originalverpackt, trocken, bei der Temperatur zwischen +5ºC und +25ºC lagern.
Innerhalb von 12 Monaten ab Herstellungsdatum verbrauchen.

TECHNISCHE DATEN

Haftfähigkeit	**mindestens 0,10 Mpa**
Offene Zeit	**ca. 20 Minuten**
Volumengewicht	**1,60 – 1,80 kg/dm^3**
Untergrund- und Umgebungstemperatur	**von +5ºC bis +25ºC**

LIEFERFORM

Plastikeimer 15 kg
Palette: 660 kg in Plastikeimern je 15 kg (44 St.)

http://www.fast.zgora.pl email: biuro@fast.zgora.pl tel. +48 68 328 62 00 fax. +48 68 328 62

WYRÓB BUDOWLANY
CERTYFIKAT ZGODNOŚCI
Nr ITB - 0790/W/04

FAST KORNIK-AKRYL

dünnschichtige Akrylputzmasse

NORMEN

Die technische Zustimmung ITB – AC 020: AT-15-3513/2005
Das hygienische Attest des Polnischen Instituts für Hygiene Nr. HK/B/1755/01/2003

ZUR BEACHTUNG

In der Katalogskarte empfohlene und angegebene Anwendungsbereich und Gebrauchsanweisung des Produktes entheben den Ausführer der Pflicht nicht, die Arbeiten den Baukunst- und Arbeitsschutz-Maßnahmen zufolge auszuführen. P.W.FAST garantiert und haftet für stets gleichbleibend hohe Qualität des Produktes, hat dagegen keinen Einfluss auf seine Verarbeitung und die Arbeitsbedingungen, unter denen es angewendet wird.