FAST KORNIK – SILIKAT

dünnschichtige Silikatputzmasse

ANWENDUNGS-

Die Putzmasse **FAST KORNIK-SILIKAT** dient zum dünnschichtigen Handverputzen der Wandflächen innen und außen. Sie kann auf jedem Mineraluntergrund, der entsprechend fest und glatt ist (Zement-, Zementkalkputz, Beton, Armierungsschicht in Wärmedämmverbundsystemen FAST) angewendet werden.

EIGENSCHAFTEN

FAST KORNIK-SILIKAT ist ein gebrauchsfertiges Produkt auf Kaliumwasserglas- und Akryldispersionsbasis, das in Form von Paste erhältlich ist. Es charakterisiert sich sowohl durch erhöhte Beständigkeit gegen Luftverschmutzungen als auch durch große Haltbarkeit und Abwaschbarkeit. Es ist dampfdurchlässig und wasserabweisend. In reichhaltiger Farbenpalette erhältlich.

PUTZGRUND-

Der Putzgrund soll glatt, fest, trocken und frei von allerlei Verunreinigungen, die die Haftfähigkeit des Verputzes schwächen, wie Staub, Kalk, Fett, Reste von alten Farbanstrichen, sein. Um die Saugfähigkeit zu schwächen, ist der Untergrund mit **FAST GRUNT S** zu grundieren.

VORBEREITUNG

Vor dem Auftragen des Verputzes den Inhalt jeder Verpackung mit langsamlaufender Bohrmaschine mit dem Ziel durchrühren, die gleichmäßige Konsistenz zu erreichen. Ist die Masse zu trocken, ist der Zusatz von 100g bis 150g **FAST GRUNT S** zulässig. Den Putzgrund zuvor entsprechend vorbereiten und grundieren. Die Putzmasse dünnschichtig

GEBRAUCHS-

auf Korngröße mit Reibebrett aus Nirostahl auftragen. Nach kurzer Zeit, die von Auftragenbedingungen abhängig ist, kann mit der Strukturierung des Verputzes mit Plastikreibebrett begonnen werden. Den Verputz auf solch eine Weise verreiben, die die gewollte Struktur an der Fassade garantiert, d.h. senkrecht, waagerecht oder kreisförmig. Den Verputz laut der „Nass-in-Nass"-Methode auftragen. Saubere Werkzeuge und Behälter gebrauchen. Während der Verarbeitung die Witterungsverhältnisse beachten d.h. direkte Sonneneinwirkung, Regen und zu hohe Luftfeuchte vermeiden.
Umgebungstemperatur zwischen +5ºC und +25ºC. Trockenzeit von 12 bis 48 Stunden.
Produkte mit verschiedenen Fabriknummern miteinander vermischen, um die Unterschiede zwischen Farbtönen zu vermeiden.

ERGIEBIGKEIT

Zirka: **2,80 kg/m^2 bei Korngröße 2 mm**
3,50 kg/m^2 bei Korngröße 3 mm
4,30 kg/m^2 bei Korngröße 4 mm

LAGERUNG

Originalverpackt, trocken, bei der Temperatur zwischen +5ºC und +25ºC lagern.
Innerhalb von 12 Monaten ab Herstellungsdatum verbrauchen.

TECHNISCHE DATEN

Haftfähigkeit	**mindestens 0,30 Mpa**
Offene Zeit	**ca. 20 Minuten**
Volumengewicht	**1,80 – 1,90 kg/dm^3**
Untergrund- und Umgebungstemperatur	**von +5ºC bis +25ºC**

LIEFERFORM

Plastikeimer 15 kg
Palette: 660 kg in Plastikeimern je 15 kg (44 St.)

NORMEN

Die technische Zustimmung ITB – AC 020: AT-15-6141/2005
Das hygienische Attest des Polnischen Instituts für Hygiene Nr. HK/B/0279/01/2004

http://www.fast.zgora.pl email: biuro@fast.zgora.pl tel. +48 68 328 62 00 fax. +48 68 328 62 05

ZUR BEACHTUNG In der Katalogskarte empfohlene und angegebene Anwendungsbereich und Gebrauchsanweisung des Produktes entheben den Ausführer der Pflicht nicht, die Arbeiten den Baukunst- und Arbeitsschutz-Maßnahmen zufolge auszuführen. P.W.FAST garantiert und haftet für stets gleichbleibend hohe Qualität des Produktes, hat dagegen keinen Einfluss auf seine Verarbeitung und die Arbeitsbedingungen, unter denen es angewendet wird.