FAST KWARC

Akrylstrukturfarbe „Kwartscoat”

ANWENDUNGS-

FAST KWARC ist ein Akrylstrukturfarbe, die für die Herstellung der Dekorschichten auf Zement-, Zementkalkputzen, dünnschichtigen Mineral- und Dispersionsputzen sowie auf Untergründen aus Beton, Ziegeln, Gips, Gipskarton- und Asbestzementplatten angewendet wird. Die Farbe kommt auf den Putzoberflächen im Innen- und Außenbereich zum Einsatz.

EIGENSCHAFTEN

FAST KWARC ist eine dauerhafte, gut deckende, strukturelle Akrylfarbe mit feinem Quarzkorn, gegen Witterungseinflüsse und Einschläge beständig. Sie ist leicht zu verarbeiten, korrigiert kleine Unebenheiten, dadurch dass sie einen ausgezeichnet verfestigten Überzug bildet. **FAST KWARC** ist in Weiß erhältlich, kann aber je nach Wunsch gefärbt werden (reiche Farbenpalette FAST Kolor System).

UNTERGRUND-

Der Mörtel **FAST KWARC** ist auf feste, saubere, trockene, dichte, fett- und staubfreie Untergründe aufzutragen. Sichtbare Risse und Defekte sind auszubessern und zu überbrücken. Saugende, lose und staubende Untergründe sind mit **FAST GRUNT G** zu grundieren.

VORBEREITUNG

Vor dem Einsatz sorgfältig verrühren. Als Putzträger **FAST GRUNT M** (weiß oder farbig) anwenden. Unverdünnte Farbschicht mit dem Fassadenpinsel, Struktur-Roller, Mini-Flächenstreicher oder Reibebrett auftragen. Die gewollte Struktur des Verputzes mit dem Struktur-Roller oder einem anderen Werkzeug gestalten.

GEBRAUCHS-

FAST KWARC bei der Untergrund- und Lufttemperatur zwischen +5ºC und +25ºC, nicht beim Regen, heftigen Wind und unter direkter Sonneneinwirkung auftragen. Trockenzeit ca. 2 Stunden. Folgende Putzschichten frühestens nach 4 Stunden auftragen. Laut der Wandfarbenbemalen-Technologie handeln.

ERGIEBIGKEIT

Je nach Strukturstärke – 0,30-0,60 l/m^2 je Schicht

LAGERUNG

In dicht geschlossenen Verpackungen, trocken, bei der Temperatur zwischen +5ºC und +25ºC lagern und transportieren.
Innerhalb von 12 Monaten ab Herstellungsdatum verbrauchen.

TECHNISCHE DATEN

Untergrundtemperatur	**von +5ºC bis +25ºC**
Haftfähigkeit	**mindestens 0,30 Mpa**
Offene Zeit	**ca. 20 Minuten**

LIEFERFORM

Plastikeimer 4 l und 10 l
Palette: 512 kg in Plastikeimern je 4 l (80 St.)
704 kg in Plastikeimern je 10 l (44 St.)

NORMEN

Hergestellt gemäß PN-C-81913:1998

Das hygienische Attest des Polnischen Instituts für Hygiene Nr. HK/B/0073/01/2004

http://www.fast.zgora.pl email: biuro@fast.zgora.pl tel. +48 68 328 62 00 fax. +48 68 328 62 05

FAST KWARC

Akrylstrukturfarbe „Kwartscoat”

ZUR BEACHTUNG

Frische Zementkalkputze müssen mindestens 6 Wochen reif sein.
Werkzeuge mit Wasser reinigen.

In der Katalogskarte empfohlene und angegebene Anwendungsbereich und Gebrauchsanweisung des Produktes entheben den Ausführer der Pflicht nicht, die Arbeiten den Baukunst- und Arbeitsschutz-Maßnahmen zufolge auszuführen. P.W.FAST garantiert und haftet für stets gleichbleibend hohe Qualität des Produktes, hat dagegen keinen Einfluss auf seine Verarbeitung und die Arbeitsbedingungen, unter denen es angewendet wird.