WYRÓB BUDOWLANY
CERTYFIKAT ZGODNOŚCI
Nr ITB - 0791/W/04

FAST

FAST NORMAL W

Klebemörtel für Mineralwolleplatten

ANWENDUNGS-

Dank seiner Eigenschaften eignet sich der Klebemörtel **FAST NORMAL W** ausgezeichnet zum Kleben der Mineralwolleplatten auf allerlei Untergründen innen und außen d.h. Beton, Hohlstein, Ziegel, Zement-, Zementkalkputze u.ä.

EIGENSCHAFTEN

Der Klebemörtel **FAST NORMAL W** ist ein trockenes Mineralgemisch mit synthetischen Polymeren modifiziert, von erhöhter Elastizität, das frostsicher und wasserdicht ist.

UNTERGRUND-

Der Untergrund soll glatt, fest, trocken und frei von allerlei Verunreinigungen, die die Haftfähigkeit des Mörtels schwächen, wie Staub, Kalk, Fett, Reste von alten Farbanstrichen, sein. Um die Haftfähigkeit zu erhöhen und den Staubgehalt zu entfernen, sind die Oberflächen mit **FAST GRUNT U** oder **FAST GRUNT G** zu grundieren.

VORBEREITUNG

Den Sackinhalt in einen Behälter mit ca. 5,5 l Wasser (auf 25 kg trockenen Produktes) einstreuen und zur gleichmäßigen, knollenfreien Masse anrühren. Ca. 10 Minuten stehen lassen und direkt vor dem Einsatz nochmals gut verrühren. Auf diese Weise angemachter Mörtel innerhalb von 2,5 bis 3 Stunden verarbeiten. Den Klebemörtel während der Arbeit jede halbe Stunde verrühren.

GEBRAUCHS-

Das Auftragen des Klebers auf die Platten erfolgt in zwei Etappen unabhängig davon, ob vollflächig oder in Streifen und Kleberhäufchen geklebt wird. Die erste Etappe besteht im Dünnverspachteln mit Kleber der ganzen Fläche oder der Plätze am Rande und unter Kleberhäufchen. Nach Teilabbinden wird die richtige Kleberschicht auf früher vorbereitete (gespachtelte) Plätze aufgetragen. Mehr als 60% der Plattenfläche soll mit dem Kleber überzogen werden.

Um die Haftfähigkeit nach dem Vorabbinden des Klebers (nach 3 Tagen) zu verbessern, ist jede Platte mit Kunststoffdübeln mit Metalldorn (an der Zahl, die im Wärmedämmungsprojekt angegeben wird, mindestens 4 Stücke/m^2) zu befestigen. Dübellänge hängt von der Wandart ab (minimale Vertiefung des Dübels in die Wand beträgt 6 cm ohne Putzschichtstärke).

Während der Arbeiten die Witterungsverhältnisse beachten d.h. direkte Sonneneinwirkung und zu hohe Luftfeuchte vermeiden.

ERGIEBIGKEIT

Ankleben der Mineralwolleplatten – ca. 5 kg trockenen Produktes / 1m^2

LAGERUNG

Originalverpackt auf Paletten, trocken lagern.
Innerhalb von 12 Monaten ab Herstellungsdatum verbrauchen.

TECHNISCHE DATEN

Mischungsverhältnisse	**ca. 5,50 l Wasser auf 25 kg trockenen Produktes**
Verarbeitungszeit	**von 2,5 bis 3 Stunden**
Offene Zeit	**ca. 20 Minuten**
Untergrund- und Umgebungstemperatur	**von +5ºC bis +25ºC**

LIEFERFORM

Sack 25 kg
Palette: 1050 kg in Säcken je 25 kg (42 St.)

NORMEN

Die technische Zustimmung ITB – AC 020: AT-15-6141/2005
Das hygienische Attest des Polnischen Instituts für Hygiene Nr. HK/B/0595/01/2003

http://www.fast.zgora.pl email: biuro@fast.zgora.pl tel. +48 68 328 62 00 fax. +48 68 328 62

WYRÓB BUDOWLANY
CERTYFIKAT ZGODNOŚCI
Nr ITB - 0791/W/04

FAST

FAST NORMAL W

Klebemörtel für Mineralwolleplatten

ZUR BEACHTUNG In der Katalogskarte empfohlene und angegebene Anwendungsbereich und Gebrauchsanweisung des Produktes entheben den Ausführer der Pflicht nicht, die Arbeiten den Baukunst- und Arbeitsschutz-Maßnahmen zufolge auszuführen. P.W.FAST garantiert und haftet für stets gleichbleibend hohe Qualität des Produktes, hat dagegen keinen Einfluss auf seine Verarbeitung und die Arbeitsbedingungen, unter denen es angewendet wird.

Bestandteil der Wärmedämmverbundsysteme FAST W und FAST W-G.