FAST NORMAL

Klebemörtel für Keramikfliesen und Terrakotta im Innenbereich Typ C 1T

ANWENDUNGS-

FAST NORMAL dient zum Ankleben der Keramikfliesen und Terrakotta von großer Saugfähigkeit auf unverformbare Untergründe wie Beton, Zement- und Zementkalkputz. Er kann im Innen- und Außenbereich, auf vertikalen und horizontalen Untergründen, wo keine Gefahr der Anfeuchtung besteht, verwendet werden. Falls andere Fliesen und Untergründe verarbeitet werden oder größere Belastungen vorkommen, sind entsprechende Mörtel und Klebemörtel FAST zu empfehlen.

EIGENSCHAFTEN

Der Klebemörtel **FAST NORMAL** ist ein trockenes Mineralgemisch mit synthetischen Polymeren modifiziert, das in trockenen und zeitweilig feuchten Räumen anwendbar ist.

UNTERGRUND-

Der Untergrund soll glatt, fest, trocken und frei von allerlei Verunreinigungen, die die Haftfähigkeit des Mörtels schwächen, wie Staub, Kalk, Fett, Reste von alten Farbanstrichen, sein. Um die Haftfähigkeit zu erhöhen und den Staubgehalt zu entfernen, sind die Oberflächen mit **FAST GRUNT U** oder **FAST GRUNT G** zu grundieren.
Der Mörtel ist auf folgende Untergründe aufzutragen:
- Zement- und Zementkalkputze nach mindestens 28 Tagen
- Zementestriche nach mindestens 28 Tagen
- Beton nach mindestens 3 Monaten

VORBEREITUNG

Den Sackinhalt in einen Behälter mit ca. 5,0 l Wasser (auf 25 kg trockenen Produktes) einstreuen und zur gleichmäßigen, knollenfreien Paste anrühren. **Ca. 10 Minuten stehen lassen und direkt vor dem Gebrauch nochmals durchrühren (Wasser nicht zugießen).** Auf diese Weise angemachter Mörtel ist innerhalb von 2,5 bis 3 Stunden zu verarbeiten. Den Klebemörtel während der Arbeit jede halbe Stunde verrühren. Das Verfliesen wird mit dem Auftragen der Kleberschicht mit der glatten Seite des Reibebrettes begonnen. Den Überschuss mit der kammartigen Seite des Reibebrettes entfernen. Die Zahngröße des Reibebrettes ist von der Art und Größe der Fliesen abhängig. Abhängig von Temperatur und relativer Luftfeuchte darf die Fugenmasse frühestens nach 48 Stunden nach Einlegen der Keramik eingebracht werden.

GEBRAUCHS-

ERGIEBIGKEIT

Verbrauch von 25 kg trockenen Produktes (wenn die Fliesen angeklebt werden)
- ca. 12 m^2 Durchkämmen 5 mm
- ca. 6 m^2 Durchkämmen 10 mm

LAGERUNG

Originalverpackt auf Paletten, trocken, bei der Temperatur zwischen +5ºC und +25ºC lagern. Innerhalb von 12 Monaten ab Herstellungsdatum verbrauchen.

TECHNISCHE DATEN

Mischungsverhältnisse	**5 bis 5,5 l Wasser auf 25 kg trockenen Produktes**
Verarbeitungszeit	**von 2,5 bis 3 Stunden**
Offene Zeit	**ca. 20 Minuten**
Dichte in trockenem Zustand	**1,40 kg/m^3**
Haftfähigkeit auf Betonuntergrund	**mindestens 0,50 Mpa**
Untergrund- und Umgebungstemperatur:	**von +5ºC bis +25ºC**
Verfugen	**frühestens nach 48 Stunden**
Die größte und kleinste Schichtstärke	**von 2 bis 10 mm**
Verbrauch	**2-4 kg/m^2 (der praktische Verbrauch hängt von der Ebenheit des Untergründes und Art der Fliesen ab)**

LIEFERFORM

Sack 25 kg
Palette: 1050 kg in Säcken je 25 kg (42 St.)

http://www.fast.zgora.pl email: biuro@fast.zgora.pl tel. +48 68 328 62 00 fax. +48 68 328 62

FAST NORMAL

Klebemörtel für Keramikfliesen und Terrakotta im Innenbereich Typ C 1T

NORMEN

Hergestellt gemäß PN-EN 12004:2002
Das hygienische Attest des Polnischen Instituts für Hygiene Nr. 2/B-699/97

ZUR BEACHTUNG

Das Produkt ist zementhaltig. Im Falle von Kontakt mit Augen, mit Wasser spülen und sich von einem Arzt beraten lassen.
In der Katalogskarte empfohlene und angegebene Anwendungsbereich und Gebrauchsanweisung des Produktes entheben den Ausführer der Pflicht nicht, die Arbeiten den Baukunst- und Arbeitsschutz-Maßnahmen zufolge auszuführen. P.W.FAST garantiert und haftet für stets gleichbleibend hohe Qualität des Produktes, hat dagegen keinen Einfluss auf seine Verarbeitung und die Arbeitsbedingungen, unter denen es angewendet wird.