FAST SI-SI

Siloxanfarbe zur Bemalung von Gebäudeelevationen

ANWENDUNG

FAST SI-SI ist eine matte, zur Anfertigung dauerhafter Außenanstriche bestimmte Wassersilikatfarbe von hoher Qualität, die sich für alle Untergründe, besonders für alten Acrylschmuckputz, Zementkalkputz, Zementschmuckputz, Beton, Sandstein, Ziegel u. ä. eignet.

EIGENSCHAFTEN

FAST SI-SI basiert auf einem Bindemittel in Gestalt von Wasseracrylstyroldispersion und Siloxanemulsion und bildet eine stark mit dem Untergrund verbundene Schicht.
FAST SI-SI enthält eine Wassersiloxanemulsion, die infolge der oberflächlichen Hydrophobie den Antinieselneffekt der Schicht verursacht und dadurch zur Senkung ihrer Benetzungsfähigkeit (der Wasserpenetration mit aufgelösten Substantionen). Das Produkt hemmt die Eindringung der hauptsächlich mit Wasser mitgebrachten Verschmutzung und Entwicklung von Mikroorganismen wie Algen und Pilze. Der Endeffekt ist reduzierte Neigung zur Verschmutzung, die Fähigkeit der Schicht zur Selbstreinigung und vollkommene Wetterfestigkeit.

UNTERGRUND-VORBEREITUNG

Der Untergrund muss tragfähig, fest, absorptiv, trocken und frei von die Haftfähigkeit senkenden Substantionen sein. Die besonders absorptiven und abfallenden Untergründe sollen mit dem Mittel **FAST GRUNT G** bis zur Erlangung entsprechender Absorptions- und Tragfähigkeit einmal oder zweimal grundiert werden. Neue Mineraluntergründe wie: Zementputz, Zementkalkputz, Beton u. ä. werden mit dem Mittel **FAST GRUNT G** grundiert und nach 3-4 Wochen bemalt.
Dünnschichtmineralputz wird grundiert und nach dem Ablauf von mindestens 14 Tagen (in bestmöglichen Bedingungen, d. h. trockenes Wetter und die Luft- und Grundtemperatur von +10° bis +25 °C) bemalt.

AUFTRAGUNGSWEISE

FAST SI-SI wird mit Pinsel, Walze oder mit hydrodynamischem Spritzapparat aufgetragen; am häufigsten einmal oder zweimal- bei den besonders absorptiven und strukturellen Untergründen.
Reinigung von Werkzeugen: sofort nach dem Gebrauch mit Wasser abwaschen.

AUSGIEBIGKEIT

etwa 0,10 - 0,20 l/m^2, abhängig von der Untergrundaufnahmefähigkeit und -struktur

LAGERUNG

1 Jahr am kühlen Ort, in der Temperatur von über + 5 °C, ausschließlich in dichten Verpackungen aus Kunststoffen

TECHNISCHE ANGABEN

Farbe:	**weiß und die Farben laut der Farbpalette: FAST Fasada und Aquatec SF**
Basis:	**Acryl- und Styrolwasserdispersion und Wassersiloxanemulsion**
Dichte:	**1,45 bis 1,55 kg/l**
Trocknungszeit:	**etwa 6-8 Stunden, zwischen dem nächsten Anstrich beträgt der Zeitabstand mindestens 2-3 Stunden**
Arbeitstemperatur:	**Untergrund- und Lufttemperatur mindestens +8°C, betrifft auch die Trocknung**
Verdünnung:	**mit Wasser verdünnen (maximal bis 10 %)**

LIEFERFORM

Plastikeimer 4l und 10l.
Palette: 512 kg in den Plastikeimer 4 l (80 Stück)
704 kg in den Plastikeimer 10 l (44 Stück)

FAST SI-SI

Siloxanfarbe zur Bemalung von Gebäudeelevationen

NORMEN

Hergestellt gemäß: PN-C-81913:1998
Das Hygienische Attest der Staatlichen Hygienenanstalt HK/B/0033/02/2005

ZUR BEACHTUNG

FAST SI-SI ist eine Wasserfarbe. Im Falle eines Augenkontaktes die Augen mit Wasser auswaschen.

Der in der Karte empfohlene und angegebene Anwendungsbereich des Produktes oder Ausführungsweise entbindet den Ausführenden nicht von der Pflicht, die Arbeiten der Baukunst und den Vorschriften der Arbeitssicherheit gemäß zu führen. Das Unternehmen FAST leistet Garantie für Qualität des Produktes und trägt Verantwortung für sie, aber es hat keinen Einfluss auf die Weise und Bedingungen seiner Anwendung.