WYRÓB BUDOWLANY
CERTYFIKAT ZGODNOŚCI
Nr ITB - 0790/W/04

FAST

FAST SPECJAL

Klebemörtel für Styroporplatten und Armierungsgewebe

ANWENDUNGS-

Der Klebemörtel **FAST SPECJAL** dient zum Kleben von Styroporplatten auf Mineraluntergründen und zur Fertigung der Armierungsschicht in **FAST**-Wärmedämmverbundsystemen.

EIGENSCHAFTEN

FAST SPECJAL ist ein Polymerzementmörtel, der wasserdicht und frostsicher ist. Er zeichnet sich durch erhöhte Dampfdurchlässigkeit und Beständigkeit gegen mechanische Belastungen aus. Er charakterisiert sich durch gute Elastizität und Haftfähigkeit auf beinahe allen Bauuntergründen.

UNTERGRUND-

Die Untergründe sollen fest und frei von allerlei Verunreinugungen, die die Haftfähigkeit des Mörtels schwächen, wie lose Reste von alten Farbanstrichen, allerlei Flechten, Staub und Schmutz, sein. Stark saugende und staubende Flächen sind mit einem der **FAST**-Grundanstriche zu grundieren.

VORBEREITUNG

GEBRAUCHS-

Den Sackinhalt in einen Behälter mit sauberem Wasser langsam einstreuen und zur gleichmäßigen, knollenfreien Klebermasse anrühren. Der Gebrauch von einem langsamlaufenden Bohrmaschinenquirl ist dabei besonders empfehlenswert. Die angeteigte Masse ca. 10 Minuten stehen lassen und direkt vor dem Einsatz nochmals gut verrühren. Den Klebemörtel während der Arbeiten jede halbe Stunde verrühren. Auf diese Weise angemachter Mörtel bis 3 Stunden verarbeiten (je nach der Temperatur und relativen Luftfeuchte). Den Kleber **FAST SPECJAL** in 3-4 cm breiten Streifen auf Plattenränder, auf die übrige Plattenfläche hingegen in 10-12 Kleberhäufchen, mit denen mehr als 60% der Plattenrückseite zu überziehen ist, auftragen. Beim Ankleben des Glasfasergittergewebes den Kleber in gleichmäßiger Schicht streifenweise von oben nach unten auftragen. Die Kleberstreifenbreite ist mit der Gewebebreite gleichzusetzen. Gleich nach dem Auftragen das Armierungsgewebe in die Klebermasse mit Stahlreibebrett völlig einbetten. Die Armierungsschichtstärke soll von 3 bis 5 mm betragen. Nach dem Trocknen der Armierungsschicht (3-4 Tage) ist sie zu grundieren und zu verputzen.
Zusätzliches Verspachteln der Armierungsschicht mit ca. 1 mm dünner Kleberschicht ist nach einigen Tagen unzulässig.

ERGIEBIGKEIT

Ankleben der Styroporplatten	ca. 4 kg/m^2
Fertigung der Armierungsschicht	ca. 4 kg/m^2

LAGERUNG

Originalverpackt auf Paletten, trocken lagern.
Innerhalb von 12 Monaten ab Herstellungsdatum verbrauchen.

TECHNISCHE DATEN

Mischungsverhältnisse	**5,00 l Wasser auf 25 kg trockenen Produktes**
Verarbeitungszeit	**von 2,5 bis 3 Stunden**
Offene Zeit	**ca. 20 Minuten**
Haftfähigkeit auf Betonuntergrund	**mindestens 0,50 MPa**
Haftfähigkeit auf Styroporuntergrund	**midestens 0,10 MPa**
Untergrund- und Umgebungstemperatur	**von +5ºC bis +25ºC**
Temperaturbeständigkeit	**von –20ºC bis +60ºC**

http://www.fast.zgora.pl email: biuro@fast.zgora.pl tel. +48 68 328 62 00 fax. +48 68 328 62

WYRÓB BUDOWLANY
CERTYFIKAT ZGODNOŚCI
Nr ITB - 0790/W/04

FAST SPECJAL

Klebemörtel für Styroporplatten und Armierungsgewebe

LIEFERFORM	Sack 25 kg Palette: 1050 kg in Säcken je 25 kg (42 St.)
NORMEN	Die technische Zustimmung ITB - AC 020: AT-15-3513/2005 Das hygienische Attest des Polnischen Instituts für Hygiene Nr. 2/B-699/97
ZUR BEACHTUNG	In der Katalogskarte empfohlene und angegebene Anwendungsbereich und Gebrauchsanweisung des Produktes entheben den Ausführer der Pflicht nicht, die Arbeiten den Baukunst- und Arbeitsschutz-Maßnahmen zufolge auszuführen. P.W.FAST garantiert und haftet für stets gleichbleibend hohe Qualität des Produktes, hat dagegen keinen Einfluss auf seine Verarbeitung und die Arbeitsbedingungen, unter denen es angewendet wird.

Bestandteil der Wärmedämmverbundsysteme FAST SA und FAST SM.