



FAST ZT Mauermörtel für Renovierungsund Vollendungsarbeiten

ANWENDUNGS-

Der Mörtel FAST ZT ist ein gebrauchsfertiger Mauermörtel, der sich besonders zum Mauern von Wandflächen sowie für feine Oberflächen-Finishs innen und außen eignet. Dank besonders ausgelesener Bestandteile kann er bei Spritzbewurf und Unterputz angewendet werden.

EIGENSCHAFTEN

FAST ZT ist ein gebrauchsfertiges, trockenes Mineralgemisch mit Zusatz von Additiven. Der universelle Mauermörtel FAST ZT kann auf den Putzoberflächen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich angewendet werden. Er ist wasserdicht, frostsicher, leicht zu verarbeiten und charakterisiert sich durch gute Haftfähigkeit und hohen Plastizitätsgrad.

UNTERGRUND-

Der Mauermörtel FAST ZT kann auf Untergründen aus Ziegel, Keramikhohlstein, Beton, Spanzementplatten sowie auf Gips- und Gipsbetonuntergründen angewendet werden. Der Untergrund soll frei von solchen Verunreinigungen, wie Staub, Fett, Bitumen, Reste von alten Farbanstrichen u.ä. sein. Lose Altanstriche, die die Haftfähigkeit des Mörtels schwächen können, sind unbedingt zu entfernen. Vor dem Mörtelauftragen soll die Oberfläche mit etwas Wasser bespritzt werden.

VORBEREITUNG

Den Sackinhalt mit ca. 5,0-7,5 I sauberem Wasser mit langsamlaufender Bohrmaschine oder von Hand zur gleichmäßigen, knollenfreien Masse anrühren. Auf diese Weise angemachter Mörtel mit der Kelle auf den früher vorbereiteten Untergrund auftragen. Den Mörtelüberschuss mit dem Styropor- oder Holzreibebrett entfernen. Den Verputz vor dem Trocknen verreiben. Bei der Luft- und Untergrundtemperatur zwischen +5°C und +25°C

GEBRAUCHS-

Mittelverbrauch: 25 kg/1,20-1,60 m² bei Auftragsstärke 10 mm

In dicht geschlossenen Verpackungen auf Paletten, trocken, bei der Temperatur zwischen

+5°C und +25°C lagern.

arbeiten.

Innerhalb von 12 Monaten ab Herstellungsdatum verbrauchen.

TECHNISCHE DATEN

ERGIEBIGKEIT

LAGERUNG

Wassermenge zur entsprechenden Konsistenz: - Spritzbewurf 6,50-7,50 I - Unterputz 5-6 I Verarbeitungszeit ca. 4 Stunden

Mörtelgruppe M4

Untergrund- und Umgebungstemperatur von +5°C bis +25°C

LIEFERFORM Sack 25 kg

Palette: 1050 kg in Säcken je 25 kg (42 St.)

email: biuro@fast.zgora.pl http://www.fast.zgora.pl tel. +48 68 328 62 00 fax. +48 68 328 62

05





FAST ZT Mauermörtel für Renovierungsund Vollendungsarbeiten

NORMEN Hergestellt gemäß PN-90/B-14501; PN-85/B-04500

Das hygienische Attest des Polnischen Instituts für Hygiene Nr. HK/B/1431/01/2003

Das Produkt ist zementhaltig. Bei Augenkontakt gründsätzlich mit Wasser abspülen und **ZUR BEACHTUNG** sich mit einem Arzt beraten lassen.

In der Katalogskarte empfohlene und angegebene Anwendungsbereich und Gebrauchsanweisung des Produktes entheben den Ausführer der Pflicht nicht, die Arbeiten den Baukunst- und Arbeitsschutz-Maßnahmen zufolge auszuführen. P.W.FAST garantiert und haftet für stets gleichbleibend hohe Qualität des Produktes, hat dagegen keinen Einfluss auf seine Verarbeitung und die Arbeitsbedingungen, unter denen es angewendet wird.

http://www.fast.zgora.pl email: biuro@fast.zgora.pl tel. +48 68 328 62 00 fax. +48 68 328 62

05