



FAST BARANEK

отделочная минеральная штукатурка (типа «шуба»)

ПРИМЕНЕНИЕ

FAST BARANEK – это тонкослойная декоративно-отделочная штукатурка для внутренних и наружных работ, для нанесения вручную. Может применяться на любом достаточно устойчивом и ровном минеральном основании (цементные, цементно-известковые штукатурки, бетон, армированный слой в системах утепления).

СВОЙСТВА

FAST BARANEK представляет собой сухую минеральную смесь, содержащую специально отобранные кварцевую крошку и пластификаторы, облегчающие нанесение штукатурки и повышающие ее адгезию к основанию. После затвердевания обладает высокой паропроницаемостью и водостойкостью.

ПОДГОТОВКА

Поверхность должна быть ровной, прочной, сухой, очищенной от любых загрязнений, снижающих адгезию (пыль, известняк, жир, старые красочные покрытия). Для снижения впитывающей способности основание следует загрунтовать одной из грунтовок фирмы **FAST**. Для лучшей адгезии каждую поверхность следует предварительно обработать грунтовкой **FAST GRUNT M**.

ПОДГОТОВКА И

Содержимое упаковки смешивать при помощи миксера с чистой водой в количестве ок. 5 л, затем перемешивать до получения желаемой консистенции. **Дать раствору отстояться ок. 10 мин. и повторно перемешать.** Раствор сохраняет свою жизнеспособность 1 час. Штукатурку наносить на подготовленную надлежащим образом и загрунтованную поверхность при помощи мастерка из нержавеющей стали, тонким слоем (соответствующим размеру зерна). После недолгого времени (в зависимости от рабочих условий) штукатурку можно структурировать при помощи пластмассового мастерка. Штукатурку затирать круговыми движениями. Слои следует наносить по методу «влажное на влажное». В случае загустения, массу интенсивно перемешивать, не добавляя воду. Инструменты и емкость должны быть чистыми. Во время выполнения работ необходимо избегать попадания на обрабатываемую поверхность прямых солнечных лучей и слишком высокой влажности.

Температура от +5°C до +25°C. Время высыхания – от 12 до 36 часов.

Окраску акриловыми красками можно выполнять не ранее 4 недель после нанесения штукатурки, силикатными красками – после высыхания.

РАСХОД

Около 2,25 кг/м² при размере зерна 1,50 мм
3,00 кг/м² при размере зерна 2,00 мм
3,85 кг/м² при размере зерна 3,00 мм

ХРАНЕНИЕ

Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухих помещениях, на поддонах, при температуре от +5°C до +25°C.
Срок годности – 12 месяцев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пропорции раствора:
Плотность в сухом состоянии:
Жизнеспособность раствора:
Время схватывания:
Вязкость:
Temperatura поверхности и окружающей среды:
Термостойкость:

5,00 до 5,5 л воды на 25 кг сухой смеси
1,50 кг/дм³
около 1 часа
около 20 мин.
мин. 0,30 MPa
от +5°C до +25°C
от -20°C до +60°C

УПАКОВКА

Мешок: 25 кг
Поддон: 1050 кг в мешках по 25 кг (42 шт.)

НОРМЫ

Техническое заключение ITB: AT-15-3513/2005, AT-15-6141/2005
Сертификат Государственного Института Гигиены РП № НК/В/0595/02/2003



FAST BARANEK

отделочная минеральная штукатурка (типа «шуба»)

ВНИМАНИЕ!

Рекомендуемые, указанные в инструкции области и способы применения материала не освобождают подрядчика от выполнения работ соответственно общепринятым строительным технологиям и нормам, а также правилам по безопасности и гигиене труда.

Фирма FAST гарантирует и несет ответственность за качество материала, но освобождается от ответственности за способ и условия его применения подрядчиком.

Компонент систем утепления FAST SM, FAST W и FAST W-G.