



## FAST EXTRA

клей для керамических и терракотовых плиток  
с повышенной адгезией и эластичностью  
тип C2 TE

<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	<b>FAST EXTRA</b> благодаря своим свойствам отлично подходит для приклеивания керамических и терракотовых плиток, фасадных и клинкерных плиток на различного рода поверхности, как внутри, так и снаружи зданий (бетон, пустотелые блоки, кирпич, цементные и цементно-известковые штукатурки, гипсокартонные плиты, старая глазурь и тераццо). Благодаря высокой эластичности клей рекомендуется применять при наклеивании плиток на обогреваемые полы, балконы и террасы.
<b>СВОЙСТВА</b>	Клей <b>FAST EXTRA</b> представляет собой сухую минеральную смесь, модифицированную синтетическими полимерами. Водо- и морозостойкий, с повышенной эластичностью и адгезией. Пригоден для использования на поверхностях с большой термической нагрузкой.
<b>ПОДГОТОВКА</b>	Поверхность должна быть ровной, прочной, сухой, очищенной от любых загрязнений, снижающих адгезию, т.е. пыли, извести, жира, старых красочных покрытий. Для улучшения адгезии и снятия пыли любую поверхность необходимо предварительно загрунтовать грунтовкой <b>FAST GRUNT P</b> или <b>FAST GRUNT G</b> .
<b>ПОДГОТОВКА И</b>	В приготовленную емкость влить ок. 6 л воды на 25 кг сухой смеси, постепенно добавлять содержимое упаковки, постоянно помешивая до образования однородной массы в консистенции пасты. <b>Дать раствору отстояться 10 мин. и повторно перемешать перед использованием.</b> Раствор пригоден к применению в течение 3-3,5 часов. <b>ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ:</b> Плиточный клей нанести на поверхность плоской стороной мастерка, излишек раствора удалить зубчатой стороной мастерка. Размер зубцов мастерка зависит от типа и размера плитки. Во время выполнения работ рекомендуется перемешивать раствор каждые 30 минут. В зависимости от температуры и относительной влажности воздуха, затирку швов можно выполнять не ранее, чем после 48 часов после укладки плитки.
<b>РАСХОД</b>	Примерный расход из 25 кг сухой смеси: - зубчатым мастерком 5 мм – <b>около 11 м<sup>2</sup> поверхности</b> - зубчатым мастерком 10 мм – <b>около 6 м<sup>2</sup> поверхности</b>
<b>ХРАНЕНИЕ</b>	Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухих помещениях, на поддонах, при температуре от +5°C до +25°C. Срок годности – 12 месяцев.

# FAST EXTRA

клей для керамических и терракотовых плиток  
с повышенной адгезией и эластичностью  
тип C2 TE

<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	Пропорции раствора:	<b>от 5,50 л до 6,30 л воды на 25 кг сухой смеси</b>
	Жизнеспособность раствора:	<b>от 3 до 3,5 часов</b>
	Время схватывания:	<b>ок. 25 мин.</b>
	Температура поверхности и окружающей среды:	<b>от +5°C до +25°C</b>
	Термостойкость:	<b>от -20°C до +60°C</b>
	Затирка швов:	<b>не ранее 48 часов</b>
	Мин. и макс. толщина слоя:	<b>от 2 мм до 10 мм</b>
	Вязкость:	<b>мин. 1,00 МПа</b>
<b>УПАКОВКА</b>	Мешок 25 кг Поддон: 1050 кг в мешках по 25 кг (42 шт.)	
<b>НОРМЫ</b>	Изготовлено в соответствии с: PN-EN 12004:2002. Сертификат Государственного Института Гигиены РП № 2/В-699/97	
<b>ВНИМАНИЕ!</b>	Рекомендуемые, указанные в инструкции области и способы применения материала не освобождают подрядчика от выполнения работ соответственно общепринятым строительным технологиям и нормам, а также правилам по безопасности и гигиене труда. Фирма FAST гарантирует и несет ответственность за качество материала, но освобождается от ответственности за способ и условия его применения подрядчиком.	