



FAST F - AW

акриловая краска для внутренних работ

ПРИМЕНЕНИЕ

Акриловая краска **FAST F-AW** предназначена для окраски цементных и цементно-известковых штукатурок, тонкослойных минеральных и дисперсионных штукатурок, бетонных и гипсовых оснований, а также поверхностей, отделанных гипсокартонными и асбестоцементными плитами. Применяется для отделки внутренних поверхностей.

СВОЙСТВА

FAST F-AW является высококачественной матовой краской с большой кроющей способностью, на основе акриловых смол. Устойчива к мытью соответственно PN-C-81914. Подлежит колеровке согласно цветовой гамме С-90. Имеет слабый запах.

ПОДГОТОВКА

Поверхность должна быть чистой, сухой, очищенной от жира и пыли. Мелкие дефекты и трещины необходимо заделать и зашпаклевать. Краску наносить на прочные и плотные поверхности. Перед нанесением краски окрашиваемую поверхность обеспылить и промыть водой. Мелованные и сыпучие поверхности промыть, затем обработать глубинной грунтовкой **FAST GRUNT G**. Гипсокартонные плиты следует грунтовать препаратами **FAST (GRUNT G или GRUNT U)**.

ПОДГОТОВКА И

Перед использованием тщательно перемешать краску. При нанесении первого слоя краску можно разбавить до 10% водой. Следующий слой краски наносить, не разбавляя. Краска наносится с помощью валика, распылителя или кисти, при температуре воздуха и окрашиваемой поверхности от +5°C до +25°C. Время высыхания – около 2 часов. Следующие слои наносить с интервалом в 4 часа. Следовать общепринятой технологии покраски стеновых покрытий.

РАСХОД

Расход краски при однослойном покрытии составляет около 0,10 - 0,12л/м², в зависимости от впитывающей способности и пористости поверхности.

ХРАНЕНИЕ

Хранить и транспортировать в плотно закрытой оригинальной упаковке, при температуре от +5°C до +25°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Температура поверхности: | от +5°C до +25°C |
| Эксплуатация поверхности: | спустя 24 часа |
| Время высыхания: | мин. 2 часа |

УПАКОВКА

Пластиковые ведерки емкостью 4л и 10л.
Поддон: 512 кг в пластиковых ведерках по 4 л (80 шт.)
704 кг в пластиковых ведерках по 10 л (44 шт.)

НОРМЫ

Сертификат Государственного Института Гигиены № НК/В/0278/01/2001

ВНИМАНИЕ!

Рекомендуемые, указанные в инструкции области и способы применения материала не освобождают подрядчика от выполнения работ соответственно общепринятым строительным технологиям и нормам, а также правилам по безопасности и гигиене труда.

Фирма FAST гарантирует и несет ответственность за качество материала, но освобождается от ответственности за способ и условия его применения подрядчиком.

Новые цементно-известковые штукатурки и армированные слои систем утепления перед окраской необходимо кондиционировать не менее 6-ти недель.
Инструменты чистить водой.