



FAST G-1

экстрабелая, эластичная
шпаклевочная смесь

ПРИМЕНЕНИЕ

FAST G-1 является высококачественной шпаклевкой для отделочных и декоративных строительных работ. Благодаря своим свойствам отлично подходит для выравнивания и подготовки поверхностей под последующую окраску. Может применяться для заполнения швов между гипсовыми элементами и для местного шпаклевания углублений и трещин. Предназначена для внутренних работ.

СВОЙСТВА

Шпаклевка **FAST G-1** представляет собой сухую смесь на ангидритовом вяжущем, содержащую наполнители и модифицирующие вещества, повышающие пластичность и облегчающие нанесение раствора. Шпаклевка не дает усадки в процессе твердения. Легко обрабатывается после высыхания. Преимуществом шпаклевки **FAST G-1** являются длительная жизнеспособность раствора и снежно-белый цвет, который сокращает расход краски во время малярных работ.

ПОДГОТОВКА

FAST G-1 может применяться для работы по цементно-известковым, бетонным и гипсовым основаниям. Поверхность должна быть прочной, очищенной от пыли, грязи, жира и старых красочных покрытий. Для уменьшения впитывающей способности поверхности следует предварительно нанести грунтовку **FAST GRUNT G**.

Не наносить на побеленные мелом поверхности!

ПОДГОТОВКА И

Содержимое упаковки постепенно высыпать в емкость с чистой водой, постоянно помешивая (например, при помощи дрели с низкими оборотами), до получения желаемой консистенции. В случае ручного смешивания следует медленно высыпать содержимое упаковки в емкость с водой до полного поглощения водой смеси, затем аккуратно перемешать для удаления комков. **Дать раствору отстояться 5-10 минут и повторно перемешать.** Для местного шпаклевания углублений и трещин применяется раствор гуще, чем для сплошного шпаклевания. Раствор может сохранить свою жизнеспособность даже несколько часов, при условии его хранения во время рабочих интервалов в плотно закрываемой емкости.

FAST G-1 наносится на основу ровным слоем с помощью мастерка из нержавеющей стали, в процессе нанесения раствора мастерок прижимается к поверхности. После высыхания мелкие неровности шлифуются с помощью абразивных материалов.

РАСХОД

Около 1 кг сухой смеси на 1 м² при толщине слоя 1 мм.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухих помещениях, на поддонах, при температуре от +5°C до +25°C.

Срок годности – 12 месяцев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пропорции раствора:

0,30 до 0,35 л воды на 1 кг сухой смеси

Жизнеспособность раствора:

около 12 часов (при соблюдении соответствующих условий)

Время схватывания:

около 20 минут

Температура поверхности и окружающей среды: **от +5°C до +25°C.**

Макс. толщина слоя:

до 2 мм

УПАКОВКА

Мешки 20 кг

Поддон: 1000 кг в мешках по 20 кг (50 шт.)



FAST G-1

экстрабелая, эластичная
шпаклевочная смесь

НОРМЫ ВНИМАНИЕ!

Сертификат Государственного Института Гигиены РП № 1/В-699/9, АТ-15-4840/2001

Рекомендуемые, указанные в инструкции области и способы применения материала не освобождают подрядчика от выполнения работ соответственно общепринятым строительным технологиям и нормам, а также правилам по безопасности и гигиене труда.

Фирма FAST гарантирует и несет ответственность за качество материала, но освобождается от ответственности за способ и условия его применения подрядчиком.