



FAST GB 1

клеевой раствор для кладки блоков
изячеистого бетона

ПРИМЕНЕНИЕ

Благодаря своим свойствам **FAST GB 1** отлично подходит для кладки стен и перегородок из блоков из ячеистого бетона.

СВОЙСТВА

Клей **FAST GB 1** представляет собой тонкослойный раствор на цементно-полимерной вяжущей основе. Водо- и морозостойкий, он обладает высокой адгезией, легко соединяет любые элементы, выполненные из ячеистого бетона.

ПОДГОТОВКА

FAST GB 1 наносится на ровные, отшлифованные и чистые поверхности, выполненные из блоков из ячеистого бетона.

ПОДГОТОВКА И

В емкость с водой постепенно высыпать содержимое упаковки (соблюдая пропорцию 25 кг сухой смеси на ок. 5,0 л воды), постоянно перемешивая до получения однородной массы, без комков (рекомендуется применение миксера с низкими оборотами). Дать раствору отстояться ок. 5 мин. и повторно перемешать перед использованием. Так подготовленный раствор сохраняет свою жизнеспособность в течение 2 часов.

Раствор наносим на поверхность при помощи обыкновенного или зубчатого мастерка и сразу же разравниваем. Время коррекции составляет максимум 10 мин. Блок подбиваем к поверхности при помощи резинового молотка. Излишек раствора следует осторожно подрезать кельмой (не растирать по боковой поверхности газобетона!).

РАСХОД

При толщине шва ок. 2,5 мм из 25 кг сухой смеси можно получить:

- для блоков толщиной 12 см – **ок. 7,20 м²**
- для блоков толщиной 24 см – **ок. 3,60 м²**
- для блоков толщиной 36 см – **ок. 2,40 м²**

ХРАНЕНИЕ

Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухих помещениях, на поддонах. Срок годности – 12 месяцев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пропорции раствора:
Жизнеспособность раствора:
Время коррекции:
Вязкость:
Прочность на сжатие:
Прочность на изгиб:
Температура основания
и окружающей среды:
Мин. и макс. толщина слоя:

ок. 5 л воды на 25 кг сухой смеси
макс. до 2 часов
ок. 10 мин.
мин. 0,15 МПа
мин. 5 МПа
мин. 2 МПа
от +5°C до +25°C
от 2 мм до 10 мм



FAST GB 1

клеевой раствор для кладки блоков
изячеистого бетона

УПАКОВКА

Мешок 25 кг
Поддон: 1050 кг в мешках по 25 кг (42 шт.)

НОРМЫ

Изготовлено в соответствии с PN-EN-998-2:2004
Сертификат Государственного Института Гигиены РП № НК/В/0776/01/2004.

ВНИМАНИЕ!

Рекомендуемые, указанные в инструкции области и способы применения материала не освобождают подрядчика от выполнения работ соответственно общепринятым строительным технологиям и нормам, а также правилам по безопасности и гигиене труда.

Фирма FAST гарантирует и несет ответственность за качество материала, но освобождается от ответственности за способ и условия его применения подрядчиком.