



FAST GRUNT S

грунтовка на основе жидкого стекла для подготовки поверхности под силикатные краски

ПРИМЕНЕНИЕ	FAST GRUNT S предназначен для грунтовки таких минеральных оснований, как цементные, цементно-известковые и тонкослойные минеральные штукатурки. Препарат может применяться для грунтовки необработанных поверхностей из бетона, кирпича, пустотелых блоков и прочих керамических или известково-песчаных материалов. Используется также в качестве разбавителя силикатных красок.
СВОЙСТВА	FAST GRUNT S укрепляет основание и стабилизирует его впитывающую способность. Он облегчает нанесение краски на поверхность, а также повышает их адгезию. Препарат взаимодействует химически с поверхностью, проникая в ее структуру, после высыхания становится бесцветным. FAST GRUNT S может применяться для внутренних и наружных работ.
ПОДГОТОВКА	Поверхность должна быть сухой, устойчивой, прочной, очищенной от любых загрязнений, снижающих адгезию (пыль, грязь, воск, жир). Старые, отслаивающиеся красочные покрытия, дисперсионную краску и другие вещества, снижающие адгезию, тщательно удалить до получения чистой минеральной поверхности. Мелкие дефекты и трещины заделать и зашпаклевать. Новые штукатурки можно грунтовать после их высыхания, но не ранее 3-х дней после нанесения.
ПОДГОТОВКА И	FAST GRUNT S поставляется в готовом виде. Перед нанесением содержимое упаковки перемешать. Не разбавлять! Грунтовку наносить на поверхность равномерным слоем, при помощи кисти или валика. Интенсивно впитывающие поверхности грунтовать в два слоя с интервалом в 2-3 часа. Нанесение краски или штукатурки возможно по истечении 24 часов. Не рекомендуется наносить грунтовку в дождливую погоду, при сильном ветре или при прямом воздействии на обрабатываемую поверхность солнечных лучей. Беречь от дождя и мороза, не допускать быстрого высыхания. Инструменты сразу после окончания работы промыть водой, не допускать высыхания грунтовки. Рекомендуется применение защитной одежды, перчаток и очков.
РАСХОД	Расход препарата в значительной степени зависит от впитывающей способности поверхности и составляет 0,08-0,10 л/м ² (под краски), 0,20-0,30 л/м ² (под штукатурки).
ХРАНЕНИЕ	Хранить и транспортировать в плотно закрытой упаковке, при температуре от +5°C до +25°C. Срок годности – 12 месяцев.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Температура поверхности: от +5°C до +25°C Эксплуатация поверхности: по истечении 24 часов Время высыхания: около 3 часов
УПАКОВКА	Емкости: 2 л и 5 л Поддон: 480 кг в емкостях по 2 л (240 шт.) 540 кг в емкостях по 5 л (108 шт.)
НОРМЫ	Техническое заключение № АТ-15-6141/2005 Сертификат Государственного Института Гигиены РП № НК/В/1441/01/2003



CERTYFIKAT ZGODNOŚCI
Nr ITB - 0790/W/04
Nr ITB - 0791/W/04

FAST GRUNT S

грунтовка на основе жидкого стекла для подготовки поверхности под силикатные краски

ВНИМАНИЕ!

Материал содержит жидкое стекло, может агрессивно воздействовать на металлы, стекло и дерево. Защищать глаза и кожу! При попадании препарата в глаза следует немедленно промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. **Беречь от детей!**

Рекомендуемые, указанные в инструкции области и способы применения материала не освобождают подрядчика от выполнения работ соответственно общепринятым строительным технологиям и нормам, а также правилам по безопасности и гигиене труда.

Фирма FAST гарантирует и несет ответственность за качество материала, но освобождается от ответственности за способ и условия его применения подрядчиком.

Компонент систем утепления FAST SA, FAST SM, FAST W и FAST W-G.