



FAST KORNİK

отделочная минеральная штукатурка (типа «короед»)

ПРИМЕНЕНИЕ	FAST KORNİK – это тонкослойная декоративно-отделочная штукатурка для внутренних и наружных работ, для нанесения вручную. Может применяться на любом достаточно устойчивом и ровном минеральном основании (цементные, цементно-известковые штукатурки, бетон, армированный слой в системах утепления).
СВОЙСТВА	FAST KORNİK представляет собой сухую минеральную смесь, содержащую специально отобранную кварцевую крошку и пластификаторы, облегчающие нанесение штукатурки и повышающие ее адгезию к основанию. После затвердевания обладает высокой паропроницаемостью и водостойкостью.
ПОДГОТОВКА	Поверхность должна быть ровной, прочной, сухой, очищенной от любых загрязнений, снижающих адгезию (пыль, известь, жир, старые красочные покрытия). Для снижения впитывающей способности основание следует загрунтовать одной из грунтовок фирмы FAST . Для лучшей адгезии каждую поверхность следует предварительно обработать грунтовкой FAST GRUNT M .
ПОДГОТОВКА И	Содержимое упаковки смешать при помощи миксера с чистой водой в количестве ок. 5 л, затем перемешать до получения желаемой консистенции. Дать раствору отстояться ок. 10 мин. и повторно перемешать. Раствор сохраняет свою жизнеспособность 1 час. Штукатурку наносить на подготовленную надлежащим образом и загрунтованную поверхность при помощи мастерка из нержавеющей стали, тонким слоем (соответствующим размеру зерна). После недолгого времени (в зависимости от рабочих условий) штукатурку можно структурировать при помощи пластмассового мастерка. Штукатурку можно затирать во всех направлениях. Слои следует наносить по методу «влажное на влажное». В случае загустения, интенсивно перемешать массу, не добавляя воду. Инструменты и емкость должны быть чистыми. Во время выполнения работ необходимо избегать попадания на обрабатываемую поверхность прямых солнечных лучей и слишком высокой влажности. Температура от +5°C до +25°C. Время высыхания – от 12 до 36 часов. Окрашку акриловыми красками можно выполнять не ранее 4 недель после нанесения штукатурки, силикатными красками – после высыхания.
РАСХОД	Около 2,80 кг/м² при размере зерна 2 мм 3,50 кг/м² при размере зерна 3 мм
ХРАНЕНИЕ	Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухих помещениях, на поддонах, при температуре от +5°C до +25°C. Срок годности – 12 месяцев.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Пропорции раствора: 5,00 до 5,50 л воды на 25 кг сухой смеси Плотность в сухом состоянии: 1,50 кг/дм³ Жизнеспособность раствора: около 1 часа Время схватывания: около 20 мин. Вязкость: мин. 0,60 МПа Темп. поверхности и окружающей среды: от +5°C до +25°C Термостойкость: от -20°C до +60°C
УПАКОВКА	Мешок: 25 кг Поддон: 1050 кг в мешках по 25 кг (42 шт.)
НОРМЫ	Техническое заключение ITB: AT-15-3513/2005, AT-15-6141/2005 Сертификат Государственного Института Гигиены РП № НК/В/0595/02/2003



FAST KORNİK

отделочная минеральная штукатурка (типа «короед»)

ВНИМАНИЕ!

Рекомендуемые, указанные в инструкции области и способы применения материала не освобождают подрядчика от выполнения работ соответственно общепринятым строительным технологиям и нормам, а также правилам по безопасности и гигиене труда. Фирма FAST гарантирует и несет ответственность за качество материала, но освобождается от ответственности за способ и условия его применения подрядчиком.

Компонент систем утепления FAST SA, FAST SM, FAST W и FAST W-G.