



FAST NORMAL W

клеевой раствор для приклеивания панелей из минеральной ваты

ПРИМЕНЕНИЕ	Клеевой раствор FAST NORMAL W благодаря своим свойствам отлично подходит для приклеивания панелей из минеральной ваты на разного рода поверхности внутри и снаружи зданий, т.е. бетон, пустотелые блоки, кирпич, цементные и цементно-известковые штукатурки и т.п.	
СВОЙСТВА	Клей FAST NORMAL W представляет собой сухую минеральную смесь, модифицированную синтетическими полимерами. Материал является водо- и морозостойким, он отличается повышенной эластичностью.	
ПОДГОТОВКА	Поверхность должна быть ровной, прочной, сухой, очищенной от любых загрязнений, снижающих адгезию (пыль, известь, жир, старые красочные покрытия). Для лучшей адгезии и снятия пыли поверхность необходимо предварительно загрунтовать грунтовкой FAST GRUNT U или FAST GRUNT G .	
ПОДГОТОВКА И	<p>В емкость с водой постепенно высыпать содержимое упаковки (соблюдая пропорцию 25 кг сухой смеси на 5,5 л воды), постоянно помешивая для получения однородной массы. Дать раствору отстояться 10 минут и повторно перемешать перед использованием. Так подготовленный раствор пригоден к применению от 2,5 до 3 часов. Во время выполнения работ рекомендуется перемешивать раствор каждые 30 минут.</p> <p>Раствор наносится на панель в два этапа независимо от способа приклеивания панелей (нанесение клея на всю поверхность панели или по периметру и пятнами). На первом этапе предварительно наносится тонкий слой клея на всю поверхность панели или по периметру и пятнами. Затем, после частичного затвердения, на заранее подготовленные (зашпаклеванные) места наносится основной слой раствора. Клей должен покрывать не менее 60% поверхности панели.</p> <p>Для эффективности крепления после частичного затвердения раствора (в течение 3-х суток) необходимо дополнительно закрепить каждую панель с помощью пластмассовых дюбелей с металлическим стержнем. Нужно количество дюбелей указано в проекте утепления здания, однако их должно быть не менее 6-ти штук на 1 м². Длина дюбеля зависит от типа стены (в утепляемой стене дюбель нужно пробить на глубину 6-8 см, не считая слоя штукатурки).</p> <p>Во время выполнения работ необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей и слишком высокой влажности.</p>	
РАСХОД	Приклеивание панелей из минеральной ваты – около 5 кг сухой смеси на 1 м ² .	
ХРАНЕНИЕ	Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухих помещениях на поддонах, при температуре от +5°C до +25°C. Срок годности – 12 месяцев.	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Пропорции раствора: Жизнеспособность раствора: Время коррекции: Температура поверхности и окружающей среды:	около 5,50 л воды на 25 кг сухой смеси от 2,5 до 3 часов около 20 минут от +5°C до +25°C
УПАКОВКА	Мешки 25 кг Поддон: 1050 кг в мешках по 25 кг (42 шт.)	
НОРМЫ	Техническое заключение ITB: AT-15-6141/2005. Сертификат Государственного Института Гигиены № НК/В/0595/01/2003	



FAST NORMAL W

клеевой раствор для приклеивания панелей из минеральной ваты

ВНИМАНИЕ!

Рекомендуемые, указанные в инструкции области и способы применения материала не освобождают подрядчика от выполнения работ соответственно общепринятым строительным технологиям и нормам, а также правилам по безопасности и гигиене труда. Фирма FAST гарантирует и несет ответственность за качество материала, но освобождается от ответственности за способ и условия его применения подрядчиком.

Компонент систем утепления FAST W и FAST W-G.