



FAST NORMAL

клеевой раствор для керамической
и терракотовой плитки
тип С1 Т

ПРИМЕНЕНИЕ

Благодаря своим свойствам **FAST NORMAL** отлично подходит для внутренних и наружных работ при облицовке керамической облицовочной и фасадной плиткой, терракотой и клинкерной плиткой на поверхностях из бетона, пустотелых блоков, кирпича, на цементных и цементно-известковых штукатурках и т.п.

СВОЙСТВА

Клей **FAST NORMAL** представляет собой сухую минеральную смесь, модифицированную синтетическими полимерами. Материал является водо- и морозостойким, с повышенной эластичностью.

ПОДГОТОВКА

Поверхность должна быть ровной, прочной, сухой, очищенной от любых загрязнений, снижающих адгезию (пыль, известь, жир, старые красочные покрытия). Для лучшей адгезии и снятия пыли поверхность необходимо предварительно загрунтовать грунтовкой **FAST GRUNT U** или **FAST GRUNT G**.

ПОДГОТОВКА И

В емкость с водой постепенно высыпать содержимое упаковки (соблюдая пропорцию 25 кг сухой смеси на 6 л воды), постоянно помешивая для получения однородной консистенции в виде пасты. **Дать раствору отстояться 10 минут и повторно перемешать перед использованием.** Раствор пригоден к применению в течение 2,5-3 часов. Во время выполнения работ рекомендуется перемешивать раствор каждые 30 минут.

ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ: Плиточный клей нанести на поверхность плоской стороной мастерка, излишек раствора удалить зубчатой стороной мастерка. Размер зубцов зависит от типа и размера плитки. В зависимости от температуры и относительной влажности воздуха, затирку швов можно выполнять не ранее 48 часов после укладки плитки.

РАСХОД

Примерный расход из 25 кг сухой смеси при облицовке керамической плиткой:
- зубчатым мастерком 5 мм – ок. 11 м² поверхности
- зубчатым мастерком 10 мм – ок. 6 м² поверхности

ХРАНЕНИЕ

Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухих помещениях на поддонах, при температуре от +5°C до +25°C.
Срок годности – 12 месяцев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пропорции раствора:	6,00-6,30 л воды на 25 кг сухой смеси
Жизнеспособность раствора:	от 2,5 до 3 часов
Время коррекции плитки:	около 20 минут
Плотность в сухом состоянии:	1,40 кг/м³
Вязкость к бетону:	мин. 0,50 МПа
Температура поверхности и окружающей среды:	от +5°C до +25°C
Затирка швов:	по истечении 48 часов
Мин. и макс. толщина слоя:	от 2 мм до 10 мм

УПАКОВКА

Мешки 25 кг
Поддон: 1050 кг в мешках по 25 кг (42 шт.)



FAST NORMAL

клеевой раствор для керамической
и терракотовой плитки
тип С1 Т

НОРМЫ

Изготовлено в соответствии с: PN-EN 12004:2002.
Сертификат Государственного Института Гигиены РП № 2/В-699/97

ВНИМАНИЕ!

Материал содержит цемент. При попадании в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.
Рекомендуемые, указанные в инструкции области и способы применения материала не освобождают подрядчика от выполнения работ соответственно общепринятым строительным технологиям и нормам, а также правилам по безопасности и гигиене труда.
Фирма FAST гарантирует и несет ответственность за качество материала, но освобождается от ответственности за способ и условия его применения подрядчиком.