



FAST KWARC

akrylowa farba strukturalna typu "Kwartscoat"

- ZASTOSOWANIE** **FAST KWARC** jest akrylową farbą strukturalną przeznaczoną do wykonywania warstw dekoracyjnych na tynkach cementowych, cementowo-wapiennych, cienkowarstwowych tynkach mineralnych i dyspersyjnych, a także na podłożach wykonanych z betonu, cegły, gipsu, płyt gipsowo-kartonowych i azbestowo-cementowych. Może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz budynków.
- WŁAŚCIWOŚCI** **FAST KWARC** jest dobrze kryjącą, akrylową farbą strukturalną z drobnym ziarnem kwarcowym, trwałą, odporną na uderzenia i działanie warunków atmosferycznych. Łatwa w nakładaniu, koryguje drobne nierówności tworząc doskonale utwardzoną powłokę. Podstawowy kolor – biały. Możliwość kolorowania w bogatej palecie FAST Kolor System.
- PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA** **FAST KWARC** należy nakładać na mocne, czyste, suche, zwarte, wolne od tłuszczu i kurzu podłoża. Widoczne rysy i braki muszą być naprawione i uzupełnione. Na chłonne, osypujące się, pyłące podłoża należy nanieść grunt głęboko gruntujący **FAST GRUNT G**.
- PRZYGOTOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA** Przed użyciem dokładnie wymieszać. Jako podkład stosować **FAST GRUNT M** (biały lub w kolorze). Nierozcieńczoną warstwę zaprawy nakładać pędzlem fasadowym, miniławkowcem, rolką strukturalną lub pacą. Ostateczny wzór nadać odpowiednią rolką strukturalną lub innym narzędziem. **FAST KWARC** należy nanosić przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. Nie nakładać w czasie deszczu, silnego wiatru i w pełnym słońcu. Czas schnięcia około 2 godzin. Kolejne warstwy zaleca się nakładać po upływie co najmniej 4 godzin. Zachować technologię ogólną malowania farbami ściennymi.
- ZUŻYCIE** 0,30 - 0,60 l/m² przy jednej warstwie, w zależności od grubości struktury.
- PRZECHOWYWANIE** Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.
- DANE TECHNICZNE**
- | | |
|---------------------|-------------------------|
| Temperatura podłoża | od +5°C do +25°C |
| Przyczepność | min. 0,30 MPa |
| Czas otwarty | około 20 minut |
- OPAKOWANIE** Wiaderko plastikowe 4 l i 10 l.
Paleta: 512 kg w wiaderkach plastikowych 4 l (80 szt.)
704 kg w wiaderkach plastikowych 10 l (44 szt.)
- NORMY** Wyprodukowano zgodnie z: PN-C-81913:1998
Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny nr HK/B/0073/01/2004.
- UWAGA** Aplikacja na świeże tynki cementowo-wapienne po okresie co najmniej 6 tygodni. Narzędzia czyścić wodą.
- Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany.